



# FLORIDA plus

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| SESTAVA<br>SIROVINSKI SASTAV<br>COMPOSITION<br>ZUSAMMENSETZUNG<br>COMPOSIZIONE  |  | 74% PVC , 4% PU , 14% POLIESTER, 8% BOMBAŽ<br>74% PVC , 4% PU , 14% POLIESTERSKO VLAKNO, 8% PAMUK<br>74% PVC , 4% PU , 14% POLYESTER, 8% COTTON<br>74% PVC , 4% PU , 14% POLYESTER, 8% /BAUMWOLLE<br>74% PVC , 4% PU , 14% POLIESTERE, 8% COTONE |                                     |
| ŠIRINA<br>ŠIRINA<br>WIDTH<br>BREITE<br>ALTEZZA  | 140 cm +/- 2%                              | TEŽA<br>TEŽINA<br>WEIGHT<br>GEWICHT<br>PESO  | 480 gr/m <sup>2</sup>               |
| TEST  | STANDARD /NORMA                            | REZULTAT/ REZULTAT/ RESULTS/ERGBNIS/RISULTATI  |                                     |
|   |  | OSNOVA/ OSNOVA/<br>WARP/KETTE/ORDITO   | VOTEK/POTKA/<br>WEFT/ SCHUSS/ORDITO |
| RAZTEZNA TRDNOST<br>ČVRSTOČA NA RASTEZANJE<br>TENSILE STRENGTH<br>ZUGFESTIGKEIT<br>RESISTENZA ALLA TRAZIONE   | EN ISO 13934-1                             | 678 N (17,5%)  | 523 N (22,3%)                       |
| RAZTRŽNA TRDNOST<br>ČVRSTOČA NA KIDANJE<br>TEAR STRENGTH<br>WEITERREISSFESTIGKEIT<br>RESISTENZA ALLA LACERAZIONE  | EN ISO 13937-3                             | 60,3 N   | 36,5 N                              |
| DRSNOST NITI<br>OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA<br>RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE<br>NAHTSCHIEBEWIDERSTAND<br>RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA           | EN ISO 13936-2<br>PRI/ KOD/ AT/BEI/A 180 N | 3 mm   | 3,3 mm                              |
| OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE<br>POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE<br>ABRASION RESISTANCE<br>SCHEUERBESTAENDIGKEIT<br>RESISTENZA ALL'ABRASIONE                          | DIN EN ISO 12947-1+<br>DIN EN ISO 12947-2  | >100.000<br>OBRATOV/ OBRTAJA / REVS./TOUREN/GIRI   |                                     |
| OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO<br>POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST<br>COLOUR FASTNESS TO LIGHT<br>LICHTECHTHEIT<br>RESISTENZA ALLA LUCE                               | EN ISO 105-B02                             | 5  |                                     |
| OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE<br>POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE<br>COLOUR FASTNESS TO RUBBING<br>REIBECHTHEIT<br>RESISTENZA AL PILLING                                    | EN ISO 105-X12                             | SUHO/ SUHO/SUVO/<br>DRY/TROCKEN/SECCO  | MOKRO/MOKRO/<br>WET/NASS/UMIDO      |
|   |  | 5  | 5                                   |
| VSEBNOST AZO BARVIL<br>CONTAIN OF AZO DYES<br>SADRŽAJ AZO BOJA<br>AZOFARBSTOFFE<br>CONTENUTO DI COLORANTI AZOICI  | § 64 LFGB 82.02-2,3,4                      | NI ZAZNANA<br>NOT DETECTABLE<br>NE SADRŽI<br>NICHT NACHWEISBAR<br>NON RILEVABILE   |                                     |
| VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE<br>ALERGIY CAUSING DYES<br>SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE<br>ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE<br>COLORI ALLERGENICI              |  | NI ZAZNANA<br>NOT DETECTABLE<br>NE SADRŽI<br>NICHT NACHWEISBAR<br>NON RILEVABILI   |                                     |
| TEST NEGORLJIVOSTI / TEST NEGORIVOSTI / FIRE RETARDANT / BRENNVERHALTEN / IGNIFUGO  |  |  |                                     |
| Standard BS 5852 PART 1   |  | prestal / prošao / passed / überstanden / superato   |                                     |
| Standard EN 1021 PART 1   |  | prestal / prošao / passed / überstanden / superato   |                                     |
| UPORABA / UPOTREBA / APLICATION / VERWENDUNG / USO  |  |  |                                     |
|   |  |  |                                     |

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631

Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si



ČIŠČENJE / ČIŠČENJE / CLEANING / PFLEGE UND REINIGUNG / MANUTENZIONE E PULIZIA



MADEŽE ČISTIMO Z NEVTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. !!! ZA ČIŠČENJE NE UPORABLJAJTE ACETONA, ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA !!!

MRLJE OČISTIMO SA NEVTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. !!! ZA ČIŠČENJE NE UPOTREBLJAVAJTE ACETONA, RAZREĐIVAČE IN BENZINE !!!

STAINS CLEAN WITH NEUTRAL SOAP FOAM. !!! NEVER USE DETERGENTS ON SOLVENT BASE OR ACETONE FOR CLEANING !!!

FLECKEN MIT NEUTRALEN WASCHMITTEL ENTFERNEN. !!! KEIN ACETON , VERDÜNER ODER LÖSUNGSMITTEL AUF BENZIN BASIS VERWENDEN !!!

PULIRE LE MACCHIE CON SCHIUMA E SAPONE NEUTRO. !!! NON USARE MAI DETERGENTI A BASE DI SOLVENTI O ACETONE PER LA PULIZIA !!!

!!! MED BARVNIMI PARTIJAMO SO MOŽNA MANJŠA ODPSTAPANJA !!!

!!! KOD PROIZVODNJE SU MOGUČA MANJA ODPSTAPANJA U BOJI !!!

!!! COLOUR DIFFERENCES BETWEEN PRODUCTION LOTS ARE POSSIBLE !!!

!!! FARBE KANN VON PARTIE ZU PARTIE LEICHT ABWEICHEN !!!

!!! LA DIFERENZE DI COLORE SONO POSSIBILE TRA LOTTI DI PRODUZIONE !!!

!!! KER NE POZNAMO FINALNIH PROIZVODOV , PRIPOROČAMO , DA STRANKE PREIZKUSIJO ARTIKEL ALI JE PRIMEREN ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! POŠTO NE POZNAJEMO FINALNE PROIZVODE ZA KOJE ĆE SE UPOTRIJEBITI NAŠI PROIZVODI, MORAJU KUPCI SAMI PREISPITATI , DA LI ARTIKAL ODGOVARA ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! AS WE DON'T KNOW THE FINAL USE OF OUR PRODUCTS, IT WILL BE USEFUL FOR THE CUSTOMER TO VERIFY THE CORRECT APPLICATION.

!!! NACHDEM WIR DIE ENDGÜELTIGE VERWENDUNG UNSERER ARTIKEL SEITENS DER KUNDEN NICHT KENNEN , MÜESSEN DIE KUNDEN SELBER PRUEFFEN , OB ARTIKEL FUER DIE BESTIMMTE ANWENDUNG ENTSPRICHT.

!!! VISTE LE DIVERSE POSSIBILITA DI UTILIZOS, SI RACCOMANDA DI TESTARE ARTICOLO PER VERIFICARE CHE SIA ADATTA AL VOSTRO PRODOTTO FINITO.

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631

Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si