

TEXAS

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE		19% POLIESTER ,79% PVC, 2% POLIURETAN 19% POLYESTER ,79% PVC, 2% POLYURETHANE, 19% POLIESTERSKO VLAKNO , 79% KLORNO VLAKNO, 2 % POLIURETANSKO VLAKNO 19% POLYESTER, 79% PVC, 2% POLYURETHAN 19% POLIESTERE, 79% PVC, 2% POLYURETHAN	
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	140 cm	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	530 gr/m2

TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS/ RISULTATI	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE/ ORDITO	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS/ TRAMA
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	312 N (51,3%)	225 N (84,8%)
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	37,7 N	46,4 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORCIMENTO DELLA CUCITURA	EN ISO 13936-2	2,0 mm	1,80 mm
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 OBRATOV/REVS./OBRATAJA /TOUREN / GIRI	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE	EN ISO 105-B02 Method 2	4-5	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ABRASIONE	EN ISO 105-X12	SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN/ SECCO	MOKRO/WET/ MOKRO/NASS / UMIDO
		5	5
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DI AZO-COLORANTI	§ 64 LFGB B 82.02-2,3,4,9	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR IMPERCETTIBILE	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE COLORANTI ALLERGENICI		NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR IMPERCETTIBILE	
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	BS 5852 PART 1	PRESTAL PASSED PROŠAO UEBERSTANDEN SUPERATO	

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631

Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si



MED POŠILJKAMI SO MOŽNA MANJŠA ODPSTAPANJA V BARVI
COLOUR DIFFERENCES BETWEEN PRODUCTION LOTS ARE POSSIBLE
KOD PROIZVODNJE SU MOGUČA MANJA ODPSTAPANJA U BOJI
FARBE KANN VON PARTIE ZU PARTIE LEICHT ABWEICHEN
TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

ČIŠČENJE / ČIŠČENJE / CLEANING / PFLEGE UND REINIGUNG / PULIZIA

MADEŽE ČISTIMO Z NEVTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM.
STAINS CLEAN WITH NEUTRAL SOAP FOAM.
MRLJE OČISTIMO SA NEUTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM.
FLECKEN MIT NEUTRALEN WASHMITTEL ENTFERNEN.
PULIRE LE MACCHIE CON SCHIUMA E SAPONE NEUTRO.



!!! KER NE POZNAMO FINALNIH PROIZVODOV , PRIPOROČAMO , DA STRANKE PREIZKUSIJO ARTIKEL ALI JE PRIMEREN ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! POŠTO NE POZNAJEMO FINALNE PROIZVODE ZA KOJE ĆE SE UPOTRIJEBITI NAŠI PROIZVODI, MORAJU KUPCI SAMI PREISPITATI , DA LI ARTIKAL ODGOVARA ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! AS WE DON'T KNOW THE FINAL USE OF OUR PRODUCTS, IT WILL BE USEFUL FOR THE CUSTOMER TO VERIFY THE CORRECT APPLICATION.

!!! NACHDEM WIR DIE ENDGUELTIGE VERWENDUNG UNSERER ARTIKEL SEITENS DER KUNDEN NICHT KENNEN , MUESSEN DIE KUNDEN SELBER PRUEFFEN , OB ARTIKEL FUER DIE BESTIMMTE ANWENDUNG ENTSPRICHT.

!!! NON ESSENDO A CONOSCENZA DELL'UTILIZZO FINALE DELL'ARTICOLO, SARA' PREMURA DEL CLIENTE STESSO DI VERIFICARE LA CORRETTA APPLICAZIONE.

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631

Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si