

MERCIS

fabrics & leathers

YACHT PLAIN

ŠIRINA ŠIRINA WIDTH BREITE	>	140 cm +/- 3%	TEŽA TEŽINA WEIGHT GEWICHT	720 g/m² +/- 3%
-------------------------------------	---	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

DEBELINA DEBLJINA THICKNESS STAERKE		1,2 mm +/- 10 %	KOLIČINA NA ROLI KOLIČINA NA ROLNI QUANTITY ON ROLL MENGE AUF ROLLE	25 / 30 m
--	--	------------------------	--	------------------

SESTAVA	11% POLIESTER	1%PU	88% PVC
SASTAV	11% POLIESTER	1%PU	88% PVC
COMPOSITION	11% POLYESTER	1%PU	88% PVC
ZUSAMMENSETZUNG	11% POLIESTER	1%PU	88% PVC

OBSTOJNOST BARV / POSTOJANOST BOJE / COLOR RESISTANCE / FARBFESTIGKEIT

NA SVETLOBO: MOŽNE OCENE (1-8)	(UNI EN ISO 105 B04/00)
NA SVIJETLO: MOGUĆE OCJENE (1-8)	
TO LIGHT: FROM SCALE (1-8)	8
BEIM LICHT: NOTEN (1-8)	

NA KLORIRANO VODO (VODA V BAZENU) (1-5)	UNI EN 20105 A02/96
NA KLORIRANU VODU (VODA U BAZENU) (1-5)	5
ON WATER CONTAINING CLORINE (SWIMMING POOL WATER) (1-5)	
AUF CHLORiertesWASSER (WASSER IM SCHWIMMBECKEN) (1-5)	

NA MORSKO VODO : (1-5)	UNI EN 20105 A02/96 / A03/96
NA MORSKU VODU : (1-5)	5
ON SEA WATER : (1-5)	
SEEWASSER: (1-5)	

OBSTOJNOST NA DRGNENJE: POSTOJANOST NA TRLJANJE: ABRASION RESISTANT: SCHEUERFESTIGKEITSPRUEFUNG:	MARTINDALE > 35.000	(UNI EN ISO 12947/ 1-2)
---	-------------------------------	-------------------------

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631
Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si

MERCIS

fabrics & leathers

TEST NEGORLJIVOSTI
FIRE RETARDANT
TEST NEGORIVOSTI
BRENNVERHALTEN
IGNIFUGO

BS 5852 Source 0
-without soaking-

PRESTAL
PASSED
PROŠAO
UEBERSTANDEN
SUPERATO

PRETRŽNA SILA:
SILA PRETRGA:
TEAR RESISTANCE:
ZIEHFESTIGKEITSPRUEFUNG:

PO OSNOVI **110 N**
PO OSNOVI
WARP
KETTE

PO VOTKU **110 N**
PO POTCI
WEFT
SCHUSS

(UNI 4818 –74.9°)

NATEZNA TRDNOST:

VZDOLŽNO / PREČNO

350 N/5cm / 200 N/5cm

NATEZNA SILA PRETRGA:

UZDUŽNO / POPREČNO

350 N/5cm / 200 N/5cm

TENSILE STRENGTH

ALONG / ACROSS

350 N/5cm / 200 N/5cm

ZUGFESTIGKEIT:

LAENGS / QUER

350 N/5cm / 200 N/5cm
(UNI 4818-74.6°)

RAZTEZEK PRED PRETRGOM :

VZDOLŽNO / PREČNO

40% / 190 %

RASTEZLJIVOST PRIJE PRETRGA

UZDUŽNO / POPREČNO

40% / 190 %

ELONGATION

ALONG / ACROSS

40% / 190 %

AUSDEHNUNG

LAENGS / QUER

40% / 190 %
(UNI 4818-74.6°)

!!! MOŽNA SO MANJŠA ODPSTOPANJA V BARVI MED POŠILJKAMI !!!

!!! KOD PROIZVODNJE SU MOGUĆA MANJA ODPSTUPANJA U BOJI !!!

!!! COLOUR DIFERENCES BETWEEN PRODUCTION LOTS ARE POSSIBLE !!!

!!! FARBE KANN VON PARTIE ZU PARTIE LEICHT ABWEICHEN !!!



ČIŠČENJE / ČIŠĆENJE / CLEANING / PFLEGE UND REINIGUNG

MADEŽE ČISTIMO Z NEVTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. ODPORNEJŠE MADEŽE OČISTIMO Z 20% ALKOHOLOM.

MRLJE OČISTIMO SA NEUTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. OTPORNIJE MRLJE OČISTIMO S RASTOPINOM 20% ALKOHOLA.

STAINS CLEAN WITH NEUTRAL SOAP FOAM. IF STAINS PERSIST CONTINUE WITH 20% ALCOHOL.

FLECKEN MIT NEUTRALEN WASCHMITTEL ENTFERNEN. DIE BLEIBENDE FLECKEN MIT DEM 20% ALKOHOL ENTFERNEN.

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631

Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si