

## Y A C H T P L A I N

ŠIRINA			TEŽA	
ŠIRINA			TEŽINA	
WIDTH			WEIGHT	
BREITE			GEWICHT	
ALTEZZA	>	<b>140 cm</b> +/- 3%	PESO	<b>750 g/m<sup>2</sup></b> +/- 3%

DEBELINA			KOLIČINA NA ROLI	
DEBLJINA			KOLIČINA NA ROLNI	
THICKNESS		<b>1,2 mm</b> +/- 10 %	QUANTITY ON ROLL	<b>25 / 30 m</b>
STAERKE			MENGE AUF ROLLE	
SPESSORE			LUNGHEZZA ROTOLO	

SESTAVA	11% POLIESTER	1% PU	88% PVC
SASTAV	11% POLIESTER	1% PU	88% PVC
COMPOSITION	11% POLYESTER	1% PU	88% PVC
ZUSAMMENSETZUNG	11% POLIESTER	1% PU	88% PVC
COMPOSIZIONE	11% POLIESTERE	1% PU	88% PVC

### OBSTOJNOST BARV / POSTOJANOST BOJE / COLOR RESISTANCE / FARBFESTIGKEIT / RESISTENZA COLORE

NA SVETLOBO: MOŽNE OCENE ( 1-8)	(UNI EN ISO 105 B04/00)
NA SVIJETLO: MOGUĆE OCJENE (1-8)	
TO LIGHT: FROM SCALE (1-8)	<b>8</b>
BEIM LICHT: NOTEN ( 1-8)	
ALLA LUCE: GRADI ( 1 – 8)	

NA KLORIRANO VODO ( VODA V BAZENU) (1-5)	UNI EN 20105 A02/96
NA KLORIRANU VODU (VODA U BAZENU) (1-5)	<b>5</b>
ON WATER CONTAINING CLORINE ( SWIMMING POOL WATER ) (1-5)	
AUF CHLORIERTESWASSER ( WASSER IM SCHWIMMBECKEN) (1-5)	
ALL'ACQUA CON CHLORIDE	

NA MORSKO VODO :	(1-5)	UNI EN 20105 A02/96 / A03/96
NA MORSKU VODU :	(1-5)	<b>5</b>
ON SEA WATER :	(1-5)	
SEEWASSER:	(1-5)	
ALL'ACQUA MARINE	(1-5)	

OBSTOJNOST NA DRGNENJE:		
POSTOJANOST NA TRLJANJE:		
ABRASION RESISTANT:	MARTINDALE	(UNI EN ISO 12947/ 1-2)
SCHEUERFESTIGKEITSPRUEFUNG:	<b>&gt; 35.000</b>	
RESISTENZA ALLA ABRASIONE:		

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631  
Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si

PRETRŽNA SILA:	-	PO OSNOVI 110 N	, PO VOTKU 110 N
SILA PRETRGA:	-	PO OSNOVI	PO POTCI
TEAR RESISTANCE:	-	WARP	WEFT
ZIEHFESTIGKEITSPRUEFUNG:	-	KETTE	SCHUSS
RESISTENZA LACERAZIONE	-	ORDITO	TRAMA

( UNI 4818 –74.9°)

NATEZNA TRDNOST:	VZDOLŽNO / PREČNO	350 N/5cm / 200 N/5cm
NATEZNA SILA PRETRGA:	UZDUŽNO / POPREČNO	350 N/5cm / 200 N/5cm
TENSILE STRENGTH	ALONG / ACROSS	350 N/5cm / 200 N/5cm
ZUGFESTIGKEIT:	LAENGS / QUER	350 N/5cm / 200 N/5cm
CARICO DI ROTTURA	LONGITUDINALE / DI TRAVERSO	(UNI 4818-74.6°)

RAZTEZEK PRED PRETRGOM :	VZDOLŽNO / PREČNO	40% / 190 %
RASTEZLJIVOST PRIJE PRETRGA	UZDUŽNO / POPREČNO	40% / 190 %
ELONGATION	ALONG / ACROSS	40% / 190 %
AUSDEHNUNG	LAENGS / QUER	40% / 190 %
DISTENSIONE ALLA SPEZZATURA	LONGITUDINALE/DI TRAVERSO	(UNI 4818-74.6°)

!!! MOŽNA SO MANJŠA ODPSTOPANJA V BARVI MED POŠILJKAMI !!!  
 !!! KOD PROIZVODNJE SU MOGUĆA MANJA ODPSTUPANJA U BOJI !!!  
 !!! COLOUR DIFERENCES BETWEEN PRODUCTION LOTS ARE POSSIBLE !!!  
 !!! FARBE KANN VON PARTIE ZU PARTIE LEICHT ABWEICHEN !!!  
 !!! LA TONALITA' DEI COLORI TRA UNA PARTITA ALL'ALTRA PUO' VARIARE !!!



ČIŠČENJE / ČIŠČENJE / CLEANING / PFLEGE UND REINIGUNG / PULIZIA

MADEŽE ČISTIMO Z NEVTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. ODPORNEJŠE MADEŽE OČISTIMO Z 20% ALKOHOLOM.

MRLJE OČISTIMO SA NEUTRALNIM PRALNIM PRAŠKOM. OTPORNIJE MRLJE OČISTIMO S RASTOPINOM 20% ALKOHOLA.

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631  
 Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si



M · E · R · C · I · S

STAINS CLEAN WITH NEUTRAL SOAP FOAM. IF STAINS PERSIST CONTINUE WITH 20% ALCOHOL.

FLECKEN MIT NEUTRALEN WASCHMITTEL ENTFERNEN. DIE BLEIBENDE FLECKEN MIT DEM 20% ALKOHOL ENTFERNEN.

PULIRE LE MACCHIE CON SCHIUMA E SAPONE NEUTRO. !!! LE MACCHIE RESISTENTI CON 20% ALCOOL.

MERCIS d.o.o., Puchova ulica 3, 1235 Radomlje, Slovenija ID: SI13107631  
Tel. +386 1 4700700 Fax +386 1 4700720 e-mail:mercis@mercis.si

---