

HAWAII – MOLOKAI

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG		100 % AKRIL-DRALON 100 % ACRYL-DRALON 100 % AKRILNO VLAKNO-DRALON 100 % ACRYL-DRALON	
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE	280 cm	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT	267 gr/m ²

TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT	DIN EN ISO 12947-1+ DIN EN ISO 12947-2	20.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN	
PILING PILING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG	EN ISO 12945-2 2.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /SCHEUERTOUREN	4	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT	EN ISO 105-B02	6-7	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT	EN ISO X12-2003	SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN	MOKRO/WET/ MOKRO/NASS
		5	5
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE	§ 64 LFGB 82.02-2,3,4	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE		NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR	
ZAŠČITA TKANINE: ZAŠTITA TKANINE: FABRIC PROTECTION: STOFFSCHUTZ:		VODOODBOJNI NANOS,ZAŠČITA PROTI PLESNI VODOODBOJNI NANOS,ZAŠTITA OD PLJESNI WATER REPELENT,MILDEW RESISITANT WASSER ABWEISEND,ANTI SCHIMMEL	

MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODPSTAPANJA V BARVI
MOGUČA SU ODPSTUPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE

COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE
FARBNIANSEN SIND MOEGLICH

