

MERCIS

fabrics and leathers

HAWAII – PUNA

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------|
| SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG | 100 % AKRIL-DRALON 100 % ACRYL-DRALON 100 % AKRILNO VLAKNO-DRALON 100 % ACRYL-DRALON | | |
| ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE | 280 cm | TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT | 300 gr/m ² |

| TEST | STANDARD | REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS | |
|---|--|--|-----------------------------|
| | | OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE | VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS |
| OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT | DIN EN ISO 12947-1+ DIN EN ISO 12947-2 | 20.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN | |
| PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG | EN ISO 12945-2 2.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /SCHEUERTOUREN | 4 | |
| OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT | EN ISO 105-B02 | 6-7 | |
| OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT | EN ISO X12-2003 | SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN | MOKRO/WET/ MOKRO/NASS |
| | | 5 | 5 |
| VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE | § 64 LFGB 82.02-2,3,4 | NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR | |
| VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE | | NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR | |
| ZAŠČITA TKANINE: ZAŠTITA TKANINE: FABRIC PROTECTION: STOFFSCHUTZ: | | VODOODBOJNI NANOS,ZAŠČITA PROTI PLESNI VODOODBOJNI NANOS,ZAŠTITA OD PLJESNI WATER REPELENT,MILDEW RESISTANT WASSER ABWEISEND,ANTI SCHIMMEL | |

MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODPANJA V BARVI
MOGUČA SU ODPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE

COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE
FARBNIANSEN SIND MOEGLICH

