



MEXICO

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE		75% PVC, 22% POLIESTER, 3% PU 75% PVC, 22% POLYESTER, 3% PU 75% PVC, 22% POLIESTER, 3% PU 75% PVC, 22% POLYESTER, 3% PU 75% PVC, 22% POLIESTERE, 3% PU	
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	140 cm +/-2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	680 g/m ² +/-5%
TEST	STANDARD	REZULTAT/ RESULT/ REZULTAT/ ERGEBNIS/ RISULTATO	
		OSNOVA/WARP/OSNOVA/ KETTE/ORDITO	VOTEK/WEFT/POTKA/ SCHUSS/TRAMA
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	572N	441N
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR GROWTH RESISTANCE ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	19,5N	31,3N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	EN ISO 13936-2 PRI/ AT/ KOD/ BEI/ A 180 N	1,3 mm	1,0 mm
PREPOGIBNOST PERMANENT CREASING BEHAVIOUR OTPORNOST NA SAVIJANJE DAUERBIEGEFESTIGKEIT REAZIONE ALLA PIEGA CONTINUA	EN ISO 5402-1 >100 000 cycles	PRESTAL PASSED PROŠAO BESTANDEN SUPERATO	PRESTAL PASSED PROŠAO BESTANDEN SUPERATO
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT RESISTENZA ALL'ABRASIONE	DIN EN ISO 12947-1+ DIN EN ISO 12947-2	> 100.000 OBRATOV/CYCLES./OBRATAJA/TOUREN/GIRI	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA ALLA LUCE	EN ISO 105-B02	>5	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT RESISTENZA AL PILLING	EN ISO 105-X12	SUHO/ DRY/ SUVO/ TROCKEN/SECCO	MOKRO/ WET/ MOKRO/ NASS/UMIDO
		5	5
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DI COLORANTI AZOICI	EN 14362-1 EN 14362-3	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALLERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE CONTENUTO DI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
FORMALDEHID FORMALDEHYDE FORMALDEHID FORMALDEHYD FORMALDEIDE	EN ISO 14184-1	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	BS 5852 Source 0 EN 1021 Part 1	PRESTAL PASSED PROŠAO BESTANDEN SUPERATO	
UPORABA / APPLICATION / UPOTREBA / VERWENDUNG / USO			
 			

MERCIS

fabrics and leathers

ČIŠČENJE / CLEANING / ČIŠČENJE / PFLEGE UND REINIGUNG / MANUTENZIONE E PULIZIA



MADEŽE ČISTIMO S TOPLO VODO BREZ PRALNEGA PRAŠKA !!! ZA ČIŠČENJE NE UPORABLJAJTE ACETONA, ALKOHOLA IN AGRESIVNIH TOPIL, ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA !!!

STAINS CLEAN WITH WARM WATER WITHOUT SOAP !!! NEVER USE DETERGENTS ON SOLVENT BASE, OR ACETONE ALCOHOL OR AGGRESSIVE SOLVENTS FOR CLEANING !!!

MRLJE OČISTIMO SA TOPLOM VODOM BREZ PRAŠKA ZA PRANJE !!! ZA ČIŠČENJE NE UPOTREBLJAVAJTE ACETONA, ALKOHOLA, RAZREDIVAČE I BENZINE !!!

FLECKEN WERDEN MIT DEM WARMEN WASSER OHNE WASCH/PUTZMITTEL GEREINIGT !!! FÜR DIE REINIGUNG DÜRFEN NICHT ACETON, ALKOHOL, AGGRESSIVE LÖSUNGSMITTEL ODER PUTZMITTEL AUF DER BENZINBASIS VERWENDET WERDEN !!!

PULIRE LE MACCHIE CON SCHIUMA E SAPONE NEUTRO !!! NON USARE MAI DETERGENTI A BASE DI SOLVENTI O ACETONE PER LA PULIZIA !!!

!!! KER NE POZNAMO KONČNIH PROIZVODOV, PRIPOROČAMO, DA STRANKE PREIZKUSIJO ARTIKEL ALI JE PRIMEREN ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! AS WE DON'T KNOW THE FINAL USE OF YOURS PRODUCTS, IT WILL BE USEFUL FOR THE CUSTOMER TO VERIFY THE CORRECT APPLICATION.

!!! POŠTO NE POZNAJEMO FINALNE PROIZVODE ZA KOJE ĆE SE UPOTRIJEBITI NAŠI PROIZVODI, MORAJU KUPCI SAMI PREISPITATI, DA LI ARTIKAL ODGOVARA ZA NJIHOV PROIZVOD.

!!! NACHDEM WIR DIE ENDGÜLTIGE VERWENDUNG UNSERER ARTIKEL SEITENS DER KUNDEN NICHT KENNEN, MÜESSEN DIE KUNDEN SELBER PRUEFFEN, OB ARTIKEL FÜR DIE BESTIMMTE ANWENDUNG ENTSPRICHT.

!!! VISTE LE DIVERSE POSSIBILITA' DI UTILIZZO SI RACCOMANDA DI TESTARE ARTICOLO PER VERIFICARE CHE SIA ADATTA AL VOSTRO PRODOTTO FINITO.