

T O R O

DEBELINA USNJA
DEBLJINA KOŽE 1,3 – 1,5 mm
THICKNESS
STAERKE

TEST NA DRGNJENJE
TETS NA TRLJANJE UNI EN ISO 11640
RUBBING
REIBECHTHEIT

SUHO		MOKRO		ZNOJ	
SUHO	500	MOKRO	250	ZNOJ	80
DRY		WET		SWEAT	ISO 11641 pH 8
TROCKEN		NASS		ALKALISCH	

OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO				MODRA SKALA
POSTOJANOST BOJE NA SVIJETLO		5		PLAVA SKALA
COLOR FASTNESS TO LIGHT				BLUE SCALE
FARBECHTIGKEIT BEIM LICHT	UNI EN ISO 105 B02			BLAUE SKALA

JAKOST
ČVRSTOĆA $\geq 2,5$ N/cm
ADHESION
HAFTUNG ISO 11644

RAZTRŽNA TRDNOST
ČVRSTOĆA NA KIDANJE ≥ 20 N
TEAR STRENGTH
WEITERREIFESTIGKEIT ISO 3377-1

VZDRŽLJIVOST NA UPOGIB
IZDRŽLJIVOST NA SAVIJANJE > 50.000
FLEXING ENDURANCE
DAUERFAHLTVERHALTEN ISO 5402

TEST NEGORLJIVOSTI / TEST NEGORIVOSTI / FIRE RETARDANT / BRENNVERHALTEN

Standard BS 5852 PART 1	prestal / prošao / passed / überstanden
Standard BS 5852 PART 2	prestal / prošao / passed / überstanden
Standard DIN 4102 . B2	prestal / prošao / passed / überstanden