

Art. MUSIC

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| SESTAVA TKANINE COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV TKANINE ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE TESSUTO | | 66% POLIESTER 34% VISKOZA 66% POLYESTER 34% VISCOSE 66% POLIESTER 34% VISKOZA 66% POLYESTER 34% VISKOSE 66% POLIESTERE 34% VISCOSA | |
| ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA | 140 cm +/-2% | TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO | 654 g/m ² +/-5% |
| TEST | STANDARD | REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGENIS/RISULTATI | |
| | | OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE/ORDITO | VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS/TRAMA |
| RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE | EN ISO 13934-1 | 2097 N | 1801 N |
| RAZTRŽNA TRDNOST TEAR STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | EN ISO 13937-3 | 144 N | 127 N |
| DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA | EN ISO 13936-2 | 0,5 mm | 1,0 mm |
| OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTÄNDIGKEIT RESISTENZA ALL'ABRASIONE | EN ISO 12947-2 | 28.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN/GIRI | |
| PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG RESISTENZA PILLING | EN ISO 12945-2 2.000 OBRATOV/ REVS./OBRTAJA /SCHEUERTOUR EN/GIRI | 5 | |
| OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA ALLA LUCE | EN ISO 105-B02 | 5 | |
| OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT RESISTENZA COLORE ALL'ABRASIONE | EN ISO 105-X12 | SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN/SECCO | MOKRO/WET/ MOKRO/NASS/UMIDO |
| | | 4-5 | 4-5 |
| VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DI COLORANTI AZOICI | § 64 LFGB 82.02.2&3&4 | NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE | |
| VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALLERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE CONTENUTO DI COLORANTI ALLERGENICI | DIN 54231 | NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE | |
| FORMALDEHID FORMALDEHYDE FORMALDEHID FORMALDEHYD FORMALDEIDE | EN ISO 14184-1 | PRESTAL PASSED PROŠAO BESTANDEN SUPERATO | |
| TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO | DIN EN 1021-1 -without soaking- BS 5852 Source 0 -without soaking- | PRESTAL PASSED PROŠAO BESTANDEN SUPERATO | |
| ZAŠČITA TKANINE: FABRIC PROTECTION: ZAŠTITA TKANINE: STOFFSCHUTZ: PROTEZIONE TESSUTO: | | VODOODBOJNI NANOS WATER REPELLENT VODOODBOJNI NANOS WASSERABWEISEND IDROREPELENTE | |

MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODPANJA V BARVI.
COLOUR DIFFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE.
MOGUČA SU ODPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE.
FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH.
TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

